

DEUREX F 6310 M

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter:	Mikronisiertes Polyolefinwachs, teilweise beschichtet mit mikronisiertem PTFE		
Besonderheiten:	- Extrem fein mit einer durchschnittlichen Korngröße von 5 µm und 98% < 11 µm - Wachsoberfläche, beschichtet mit der stöchiometrisch berechneten Menge an PTFE - Produkt migriert an die Oberfläche wässriger und lösemittelhaltiger Systeme		
Anwendung:	<u>Lacke und Farben</u> - Pulverlacke, Can Coatings, Möbel- und Parkettlacke - Auto-, Industrie-, Maler-, Baulacke <u>Druckfarben</u> - Speziell für Bogenoffsetfarben, sowie Flexo- und Tiefdruckfarben		
Eigenschaften:	- Sehr gute Scheuer- und Kratzfestigkeit		
Technische Daten:	Farbe: Weiß Lieferformen: DEUREX F 6310 M = Mikronisiertes Pulver		
	Minimum	Maximum	Methode
Partikelgröße*:		98% < 11 µm	ISO 13320
Typische Partikelgröße:		50 % ~ 5 µm	
Tropfpunkt _(Wachs) *:	110 °C	120 °C	ASTM D 3954
Dichte (23 °C) _(Wachs) :	0,94 g/cm³	0,95 g/cm³	ISO 1183
Schmelzpunkt _(PTFE) *:	316 °C	326 °C	ASTM D 4591
Dichte (23 °C) _(PTFE) :	2,10 g/cm³	2,30 g/cm³	ISO 1183
*Bestandteil im Prüfzeugnis			
Zulassungen:	Zulassungen Lebensmittelkontakt		
Alternative Produkte:	Siehe https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-F-6310-M/		

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.