

DEUREX P 3815 M

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Mikronisiertes modifiziertes Polypropylenwachs

Anwendungen: Lacke und Farben

- Industrielle Holzlackierung
- Industrielacke
- Architektonische Anstriche
- Folienbeschichtungen

Druckfarben

Eigenschaften:

- Verbesserung Oberflächeneigenschaften von Farben und Lacke
- Erhöhte Schleifbarkeit und sehr gute Kratz- und Abriebfestigkeit
- Sehr gute Mattierungseffektivität
- Slip- und Antiblocking-Mittel
- Reduziert Reibungskoeffizienten
- Angenehme weiche Haptik (soft-feel) bei Holzlacken
- Ausgezeichnete Entgasungseigenschaften
- Widerstand gegen Metallmarkierungen
- Minimale Absetzung von Silika-Mattierungsmitteln

Besonderheiten:

- Garantierte maximale Partikelgröße, enge und gleichmäßige Partikelverteilung
- Einfache Einarbeitung, leicht dispergierbar

Technische Daten:

Farbe: Weiß
Lieferformen: **DEUREX P 3815 M** = Mikronisiertes Pulver

	Minimum	Maximum	Methode
Partikelgröße*:		98 % < 15 µm	ISO 13320
Typische Partikelgröße:		50 % ~ 7 µm	
Tropfpunkt*:	145 °C	155 °C	ASTM D 3954
Penetration:		5 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,92 g/cm³	0,98 g/cm³	ISO 1183

*Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen: Zulassungen Lebensmittelkontakt

Alternative Produkte: Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-P-3820-M/>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.