

DEUREX H 7320 M

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter:	Mikronisiertes Hybridwachs aus Carnaubawachs und Hartparaffin																																		
Besonderheiten:	Hybridwachse bieten eine Vielzahl von Wachseigenschaften: - Enthält Carnaubawachs Typ 3 - Enthält langkettige Hartparaffine (FT-Wachse) zur Erhöhung der Kratz-, Abrieb- und Hitzebeständigkeit																																		
Anwendungen:	- Dosen- und Bandbeschichtungen - Druckfarben - Beschichtungen, Lacke und Beschichtungsmaterialien																																		
Eigenschaften:	- Polierbarkeit - Verbesserte Slip-Eigenschaften - Hochglanz - Freifließendes Pulver, sehr leicht zu dosieren und einzumischen - Verbesserte Wetterbeständigkeit (H₂O, UV, Ozon, Kälte)																																		
Technische Daten:	<table><tr><td>Farbe:</td><td colspan="3">Hellgelb</td></tr><tr><td>Lieferform:</td><td colspan="3">DEUREX H 7320 M = Mikronisiertes Pulver</td></tr><tr><td></td><td>Minimum</td><td>Maximum</td><td>Methode</td></tr><tr><td>Partikelgröße*:</td><td></td><td>98% < 20 µm</td><td>ISO 13320</td></tr><tr><td>Typische Partikelgröße:</td><td></td><td>50% ~ 7 µm</td><td></td></tr><tr><td>Tropfpunkt*:</td><td>95°C</td><td>105°C</td><td>ASTM D 3954</td></tr><tr><td>Penetration:</td><td></td><td>5 mm*10⁻¹</td><td>ASTM D 1321</td></tr><tr><td>Säurezahl:</td><td></td><td>7 mgKOH/g</td><td>ASTM D 1386</td></tr></table>			Farbe:	Hellgelb			Lieferform:	DEUREX H 7320 M = Mikronisiertes Pulver				Minimum	Maximum	Methode	Partikelgröße*:		98% < 20 µm	ISO 13320	Typische Partikelgröße:		50% ~ 7 µm		Tropfpunkt*:	95°C	105°C	ASTM D 3954	Penetration:		5 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321	Säurezahl:		7 mgKOH/g	ASTM D 1386
Farbe:	Hellgelb																																		
Lieferform:	DEUREX H 7320 M = Mikronisiertes Pulver																																		
	Minimum	Maximum	Methode																																
Partikelgröße*:		98% < 20 µm	ISO 13320																																
Typische Partikelgröße:		50% ~ 7 µm																																	
Tropfpunkt*:	95°C	105°C	ASTM D 3954																																
Penetration:		5 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321																																
Säurezahl:		7 mgKOH/g	ASTM D 1386																																
	* Bestandteil im Prüfzeugnis																																		
Zulassungen:	Zulassungen Lebensmittelkontakt																																		
Alternative Produkte:	Siehe https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-H-7320-M/																																		

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.