

DEUREX T 39 K

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter:	Modifiziertes Fischer-Tropsch-Wachs		
Anwendungen:	<u>Hot melts</u> - Verkürzung der Offenzeit, Erhöhte Adhesion, Kein Fadenziehen <u>PVC</u> - Externes Gleitmittel, Oberflächenschutz <u>Gummi</u> - Gleitmittel, Trennmittel <u>Rohstoff für mikronisierte Wachse</u> - Farben und Lacke, speziell Pulverlacke - Erhöhte Abrieb- und Kratzfestigkeit, Verbesserter Slip		
Besonderheiten:	- Hartes, kristallines Wachs mit sehr enger C-Kettenverteilung - Sehr schneller Erstarrungspunkt bei ca. 100 °C		
Technische Daten:	Farbe: Weiß / Off-white Delivery Form: DEUREX T 39 K = Feines Granulat		
	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	110 °C	120 °C	ASTM D 3954
Säurezahl:		0 mgKOH/g	ASTM D 1386
Viskosität (140 °C)*:		40 mPas	ISO 3219
Penetration (25 °C):		2 mm*10 ⁻¹	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,94 g/cm³	0,95 g/cm³	ISO 1183
* Bestandteil im Prüfzeugnis			
Zulassungen:	Zulassungen Lebensmittelkontakt		
Alternative Produkte:	Siehe https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-T-39-K/		

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.